



Jowat
Classics



Jowacoll® 102.26



**Vielseitiger PVAc D4-Klebstoff für erhöhte Anforderungen
im Innen- und Außenbereich**

Hohe Wasser- und Temperaturbeständigkeit

Einfache Verarbeitung

Zertifiziert für die Herstellung von Fensterkanten

Jowacoll® 102.26 ist ein zweikomponentiger Allrounder für die Klebung von Hart- und Weichholz sowie für die Keilzinkung und Fensterkantenherstellung. Vor der Verarbeitung müssen 5 Gew.-% des Härters **Jowat® 195.35** eingerührt werden, um gemäß EN 204/205 die Beanspruchungsgruppe D4 zu erreichen. Gemäß DIN EN 14257 (WATT '91) wird eine Zugscherfestigkeit von $> 7 \text{ N/mm}^2$ erreicht, sodass die Lamellierung von Fensterkanten gemäß den aktuell geltenden Richtlinien des ift. Rosenheim zulässig ist.

Besondere Beliebtheit erfährt diese PVAc-Dispersion durch ihre einfache Verarbeitung und durch ihr weites Anwendungsfeld.

So kann **Jowacoll® 102.26** im industriellen Maßstab per Walze und Düse oder auch manuell per Hand aufgetragen werden.

Vor allem für die Lamellierung von Fensterkanten und die Keilzinkung ist **Jowacoll® 102.26** seit Jahrzehnten ein geschätztes Produkt. Insbesondere bei dem Pressen mit einer Hochfrequenzpresse wird die Presszeit so stark reduziert, dass eine hohe Prozessrationalität erreicht werden kann.

Jowacoll® 102.26 belegt eindrucksvoll die Stärke im Bereich Dispersionsklebstoffe, die Jowat auch durch eine hauseigene Polymerisation von Vinylacetat (VAM) bietet: optimal zugeschnittene Produkte in gleichbleibend hoher Qualität.



Jowacoll® 102.26

D4-Dispersion mit hoher Wasserfestigkeit. Allrounder für die Hart- und Weichholzklebung sowie für die Herstellung von Fensterkanten und Keilzinkungen.

Polymerbasis

Klassifizierung nach EN 204

DIN EN 14257 (WATT '91)

Viskosität bei 20 °C [mPas]

Offene Wartezeit bei 20 °C [min]

Mindestpresszeit [min]

Polyvinylacetat (PVAc)

D4 nach Zugabe von
5 Gew.-% Jowat® 195.35

$> 7 \text{ N/mm}^2$

7.000 ± 500

8 ± 2

20 °C: 30 Minuten

*Aufgeführte Werte wurden bei 6 – 10 % Holzfeuchte in Anlehnung an DIN EN 204/205 (20 °C / 65 % r. F.) bei einem Leimauftragsgewicht von ca. 150 g/m² ermittelt.

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erforderlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen.