

Jowat-Toptherm® 845.10



Dùng theo dạng hạt đệm, ví dụ: giữa các lớp ngói
Độ bám dính tốt và ít có xu hướng tạo khối
gây nghẹt đầu phun

Khả năng kháng oxi hóa và độ bền
nhiệt khi nung tuyệt vời

Dùng được cho thiết bị chải keo tự động hoặc
sung phun tay với vòi phun

Ngoài việc chống trượt cho các kiện hàng, keo dán cũng giúp bảo vệ hàng hóa khỏi bị trầy xước hoặc bể trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Ví dụ, keo trong danh mục **Jowat-Toptherm®** được sử dụng như các hạt đệm phía dưới các lớp ngói, gạch nền hoặc các tấm kính. Dòng keo này có những tính chất đặc biệt như: Nhanh chóng đạt được sự ổn định và khả năng chịu lực ép cao để giữ nguyên hình dạng khi bị ép bởi các viên gạch, ngói xếp chồng lên nhau. Thêm vào đó chúng kết dính tốt với mặt dưới của tấm chất nền nhưng không để lại vết trên những tấm bị đè lên. Keo dính cho các ứng dụng này thường làm từ gốc polyamide. Tuy nhiên chúng có nhược điểm là độ kháng oxy hóa thấp khi gia nhiệt. Điều này dẫn tới tình trạng dễ bị nhiễm bẩn, tổn công bảo trì, và dễ làm gián đoạn quá trình sản xuất.

Jowat-Toptherm® 845.10 phát triển dựa trên loại vật liệu được cải tiến với khả năng kháng oxy hóa tuyệt vời. Việc sử dụng **Jowat-Toptherm® 845.10** sẽ giúp các công ty sản xuất gạch tăng năng suất máy móc cũng như giảm thiểu công tác bảo trì và thời gian dừng máy.



Jowat-Toptherm® 845.10

Dùng như hạt đệm, ví dụ: giữa các lớp ngói.

Nhiệt độ sử dụng	[°C]	180 – 200
Độ nhớt (Brookfield ở 180°C)	[mPas]	approx. 1,400
Nhiệt độ hóa mềm (thang Kofler)	[°C]	approx. 180
Tỉ khối (ở 20°C)	[g/cm³]	approx. 0.91
Màu sắc		trong mờ

tính ổn định oxy hóa

Bên trái: Keo gốc polyamide thông thường | Phải: Jowat-Toptherm® 845.10



0 h @ 190 °C



8 h @ 190 °C



16 h @ 190 °C



24 h @ 190 °C

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kết quả thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm cũng như kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực này và không có bất kỳ cách nào cấu thành bất kỳ sự đảm bảo nào về tài sản. Do có nhiều ứng dụng, chất nền và phương pháp xử lý khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào từ những chỉ dẫn này cũng như từ thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi. Trước khi xử lý, vui lòng yêu cầu bảng dữ liệu tương ứng và nghiên cứu thông tin trong đó! Các thử nghiệm của khách hàng trong các điều kiện hàng ngày, thử nghiệm về tính phù hợp trong các điều kiện xử lý thông thường và thử nghiệm phù hợp với mục đích là hoàn toàn cần thiết. Để biết thông số kỹ thuật và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật mới nhất.