

**Colle PVAc D4 monocomposant
avec tenue en chaleur élevée (WATT '91)**

Application : Colle pour applications avec résistance élevée à la chaleur, demandant une résistance élevée aux environnements humides (WATT '91), comme les portes, fenêtres et meubles. Colle polyvalente pour le collage de bois durs et de bois tendres, pour panneaux d'aggloméré ainsi que d'autres matériaux à base de bois.

Caractéristiques/Conseils de mise en œuvre : En cas d'utilisation conforme aux indications, la colle répondra aux exigences du groupe D4 sous EN 204/205. Correspond au standard EN 14257 (WATT '91) > 7,0 N/mm². Correspond à directive FFF-FKS-EMPA - 08.03/2013. Prise lente ; aux températures au-dessus de 70 °C, prise rapide.

Nous conseillons, pour toutes les pièces rentrant en contact avec cette colle, d'utiliser des matériaux en acier V4A (conformément à la norme DIN EN 10027 – n° W 1.4571 ; voir de qualité supérieure) ou en matières neutres (ex. : Téflon, PP ou polyamide). Le contact avec des métaux de type zinc, laiton, cuivre, aluminium ... est à éviter. Veuillez contacter nos services techniques pour toutes informations complémentaires.

Application avec tous les systèmes standards. Les dispersions réactives PVAc contiennent des composants qui peuvent mener aux viscosités plus élevées dans le stockage. Des températures élevées en stockage favorisent ce développement. Nous recommandons de remuer la colle avant l'utilisation.

La structure et la composition du bois, en fonction de l'espèce, de l'origine, de la coupe, du traitement ultérieur peut conduire à une décoloration à plus ou moins long terme. Par exemple à cause de la réaction entre les ions métalliques du fer et l'acide tannique du bois. Ne pas utiliser avec matériaux alcalins.

Température mini pour matériaux, colle et air ambiant [°C] :	20 (non identique à température mini minimum de formation de film, MFFT)
MFFT [°C] :	13 ± 1 env. (méthode de test Jowat)
Aspect du film de colle :	incolore transparente
Classification selon EN 204* :	D4
Densité à 20 °C [g/cm ³] :	1,05 ± 0,05 env. (méthode de test Jowat)
Quantité d'application [g/m ²] :	150 ± 50 env.
Application de la colle :	à une ou deux surfaces
Temps d'assemblage ouvert à température ambiante [mn] :	10 ± 1 env. (méthode de test Jowat)
Pression [N/mm ²] :	>0,5
Durée mini de pression [mn] à température ambiante :	20 env.
à 50 °C :	3 env.
à 90 °C :	1 env.

Déterminé suivant EN 204/205 (20 °C / 65 % HR), avec 150 g/m² de colle et humidité du bois de 6 – 10 %.

Nos spécialistes du Service Technique auront plaisir à vous fournir les informations techniques nécessaires afin de vous permettre de choisir le produit le mieux adapté à vos exigences. Veuillez lire les informations à la section « Remarques ».

suite sur la page 2

04/19 Ces données techniques correspondent à des valeurs moyennes. Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et adaptées aux dernières évolutions technologiques. Cette version annule et remplace les informations antérieures et entre en vigueur à la date de son édition. **Veuillez prendre connaissance des indications de la page dernière de cette fiche technique.**



Spécification :	Viscosité à 20 °C [mPas] :	5.000 ± 2,000
	(Brookfield, RV, mobile 5, 20 t/min)	
	Extrait sec, 2 h à 90 °C [%] :	49 ± 2
	(méthode de test Jowat)	
	Valeur pH à 20 °C :	3,0 ± 0,5
	(méthode de test Jowat)	

Les valeurs indiquées ont été déterminé au jour de la fabrication.

Nettoyage : Après utilisation, les machines et outils peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude ou froide, en utilisant le concentré Jowat® 192.40.

Stockage : En conteneurs originaux bien fermés, dans un lieu sec et frais (15 – 25 °C). Les températures de stockage inférieures à +10 °C et supérieures à +30 °C créent des modifications drastiques de la viscosité et peuvent altérer les propriétés de la colle. Elles doivent être évitées.
Peut être stockée à températures de stockage de 10 – 15 °C jusqu'à 6 mois.
Peut être stockée à températures de stockage de 15 – 20 °C jusqu'à 4 mois.
Peut être stockée à températures de stockage de 20 – 25 °C jusqu'à 2 mois.
Pour la date d'utilisation optimale à 20 °C, voir indication sur l'emballage.
Mettre à l'abri du gel.

Conditionnement : Les informations sur les types de conditionnements et unités d'emballage sont disponibles sur demande.

Remarques : **Les informations supplémentaires concernant la sécurité, le maniement, le transport et l'évacuation des déchets figurent dans la fiche de sécurité de ce produit.**

Les informations indiquées sur cette fiche technique sont établies sur la base d'essais effectués dans nos laboratoires et de l'expérience recueillie sur le terrain et rapportée par les clients. Il n'est cependant pas possible de couvrir tous les paramètres propres à chaque application spécifique, aussi ces informations ne peuvent pas lier légalement Jowat non plus que remplacer vos propres tests et essais. Les informations données dans ce document ne constituent pas une garantie de performance. Sous réserve d'un accord différent avec nos clients, les valeurs indiquées dans la section « Spécification » doivent être comprises comme les propriétés finalement convenues du produit. Aucune responsabilité ne peut être dérivée des informations contenues dans ce document, non plus que de celles fournies par notre service technique gratuit.

Pour votre information...

Les techniques de collages, qui représentent les méthodes d'assemblage de matériaux les plus rationnelles, continuent de croître et s'utilisent dans de nouveaux secteurs. Parallèlement, les matériaux concernés se diversifient de plus en plus. On développe de nouveaux process et les nouveaux équipements pour les mettre en œuvre.

Jowat répond à ces constantes évolutions avec l'intensification de ses recherches et de ses développements. Une équipe performante d'ingénieurs et de chimistes exploite les idées nouvelles afin de vous conseiller avec efficacité et de s'assurer que nos clients mettent en œuvre les adhésifs qui répondent à leur besoin.

Nos données sont établies sur la base d'essais effectués en nos laboratoires et en fonction de l'expérience recueillie sur le terrain. Malgré cela, il n'est pas possible de tenir compte de toutes les spécifications propres à chaque application et nos conseils ne font pas office de garantie. Vous vous informerez de l'état actuel de nos produits auprès de nos services techniques et demanderez la dernière version de la fiche technique. Le non-respect de cette démarche engagerait votre seule responsabilité quant à l'emploi de nos produits.

Il est impératif que l'utilisateur fasse ses propres essais afin d'établir, dans chaque cas, si l'adhésif proposé convient à l'usage entendu. Ceci est valable pour le premier échantillon fourni et pour toute modification intervenant dans la production habituelle.

Les nouveaux clients sont informés qu'il est nécessaire d'effectuer les essais avec nos adhésifs sur des pièces représentatives des éléments mis en œuvre. Elles seront également assemblées dans les conditions normales de la production envisagée et soumis aux conditions d'utilisations finales afin de juger de la qualité du collage. Cet essai est indispensable.

Nous prions nos clients de nous informer des modifications intervenant sur leur production habituelle. Ceci est valable pour les changements intervenant sur les équipements de production, sur le process et sur les matériaux. Jowat ne peut vous conseiller que sur la base des éléments que vous aurez fournis.

Les données de cette fiche technique découlent des résultats de la pratique et ne font pas office de garantie de propriétés du produit. Ces données et/ou le recours à nos services techniques gratuits n'établissent en aucun cas une quelconque responsabilité de notre part.