

Adhésif thermofusible PUR

609.20

Application : Adhésif réactive pour lamination de surfaces planes, et pour panneaux sandwich et applications d'assemblage dans l'industrie du bois.

Caractéristiques/ Adhésif avec temps ouvert long et tack initial élevé.*

Conseils de * En comparaison avec d'autres références Jowat pour cette application.

mise en œuvre : Contient un marqueur UV pour l'identification.

Application avec matériels spéciaux à l'épreuve de l'humidité.

Température d'application [°C] : 110 – 130 (selon l'application)

Aspect : opaque

Densité à 20 °C [g/cm³] : 1,1 ± 0,1 env. (méthode de test Jowat)

Plage de ramollissement [°C] : 70 ± 5 env. (système Kofler)

Temps ouvert à 120 °C [min] : 3 ± 1 env. (méthode de test Jowat)

Temps de réaction [jours] : 1 – 3 env. (selon les conditions ambiantes)

Nos spécialistes du Service Technique auront plaisir à vous assister dans votre choix du produit le plus adapté à vos exigences. Veuillez lire les informations à la section « Remarques ».

**Conditions
générales pour
le collage :**

Les propriétés des supports (par ex. la tension de surface, la teneur en plastifiants,...) et leur conditionnement, ainsi que les conditions de production influencent les processus de jointage et collage. La réticulation de l'adhésif dépend entre autres de la quantité déposée, de la température et l'humidité de l'air ambiant, ainsi que de la température, l'humidité et perméabilité des matériaux. Les tests clients reprenant les conditions de production habituelles sont ainsi absolument nécessaires pour définir des paramètres de production stables et s'assurer que le produit répond aux exigences du cahier des charges. Pour obtenir les meilleurs résultats de collage, les matériaux à coller doivent être secs, dégraissés et époussetés. La température minimum pour matériaux, adhésif et air ambiant est de 18 °C. Évitez les courants d'air.

Spécification : Viscosité à 120 °C [mPas] : 14.100 ± 2.700
(Brookfield, Thermosel, mobile 28, 20 t/min)

suite sur la page 2

06/18 Ces données techniques correspondent à des valeurs moyennes. Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et adaptées aux dernières évolutions technologiques. Cette version annule et remplace les informations antérieures et entre en vigueur à la date de son édition.
Veillez prendre connaissance des indications de la page dernière de cette fiche technique.

Jowat 
Klebstoffe

- Nettoyage :** Les applicateurs rouleaux sont à rincer avec le nettoyant Jowat® 930.20 ou 930.23 pour extruder tous résidus de colle thermofusible PUR. (répéter plusieurs fois en cas de besoin).
Nettoyer les autres systèmes d'application et les dispositifs de fusion avec l'agent de rinçage Jowat® 930.34 (rouge). La colle solidifiée et réticulée doit être séparée des outils et machines avec le nettoyant Jowat® 930.60 (après des essais).
Veuillez vous référer au « Manuel pour les produits Jowatherm-Reaktant® » (sur demande), chapitre « Nettoyage et entretien » pour toute information additionnelle.
- Stockage :** En conteneurs originaux bien fermés, dans un lieu sec et frais (15 – 25 °C).
Pour la date d'utilisation optimale, voir indication sur l'emballage.
Mettre à l'abri de l'humidité.
- Conditionnement :** Les informations sur les types de conditionnements et unités d'emballage sont disponibles sur demande.
- Remarques :** **Les informations supplémentaires concernant la sécurité, le maniement, le transport et l'évacuation des déchets figurent dans les fiches de sécurité de ce produit.**
Les informations indiquées sur cette fiche technique sont établies sur la base d'essais effectués dans nos laboratoires et de l'expérience recueillie sur le terrain et rapportée par les clients. Il n'est cependant pas possible de couvrir tous les paramètres propres à chaque application spécifique, aussi ces informations ne peuvent pas lier légalement Jowat non plus que remplacer vos propres tests et essais. Les informations données dans ce document ne constituent une garantie de performance. Sous réserve d'un accord différent avec nos clients, les valeurs indiquées dans la section « Spécifications » doivent être comprises comme les propriétés finalement convenues du produit. Aucune responsabilité ne peut être dérivée des informations contenues dans ce document, non plus que de celles fournies par notre service technique gratuit.

Pour votre information...

Les techniques de collages, qui représentent les méthodes d'assemblage de matériaux les plus rationnelles, continuent de croître et s'utilisent dans de nouveaux secteurs. Parallèlement, les matériaux concernés se diversifient de plus en plus. On développe de nouveaux process et les nouveaux équipements pour les mettre en œuvre.

Jowat répond à ces constantes évolutions avec l'intensification de ses recherches et de ses développements. Une équipe performante d'ingénieurs et de chimistes exploite les idées nouvelles afin de vous conseiller avec efficacité et de s'assurer que nos clients mettent en œuvre les adhésifs qui répondent à leur besoin.

Nos données sont établies sur la base d'essais effectués en nos laboratoires et en fonction de l'expérience recueillie sur le terrain. Malgré cela, il n'est pas possible de tenir compte de toutes les spécifications propres à chaque application et nos conseils ne font pas office de garantie. Vous vous informerez de l'état actuel de nos produits auprès de nos services techniques et demanderez la dernière version de la fiche technique. Le non-respect de cette démarche engagerait votre seule responsabilité quant à l'emploi de nos produits.

Il est impératif que l'utilisateur fasse ses propres essais afin d'établir, dans chaque cas, si l'adhésif proposé convient à l'usage entendu. Ceci est valable pour le premier échantillon fourni et pour toute modification intervenant dans la production habituelle.

Les nouveaux clients sont informés qu'il est nécessaire d'effectuer les essais avec nos adhésifs sur des pièces représentatives des éléments mis en œuvre. Elles seront également assemblées dans les conditions normales de la production envisagée et soumis aux conditions d'utilisations finales afin de juger de la qualité du collage. Cet essai est indispensable.

Nous prions nos clients de nous informer des modifications intervenant sur leur production habituelle. Ceci est valable pour les changements intervenant sur les équipements de production, sur le process et sur les matériaux. Jowat ne peut vous conseiller que sur la base des éléments que vous aurez fournis.

Les données de cette fiche technique découlent des résultats de la pratique et ne font pas office de garantie de propriétés du produit. Ces données et/ou le recours à nos services techniques gratuits n'établissent en aucun cas une quelconque responsabilité de notre part.