

## Dispersion de copolymère

**Application :** **Adhésif de lamination des feuilles :**  
Adhésif spécial pour la lamination de (B)OPP conditionné, de PET, et de films en acétate, sur du papier ou carton, imprimé ou non.  
Haute performance.

**Caractéristiques/Conseils de mise en œuvre :** Produit sans APEO, mono composant, avec réticulation intégrée, réticulation en température ambiante.

Mise en œuvre avec machines standard avec systèmes de lame ou à doubles cylindres (rouleau de dosage).

Nous conseillons, pour toutes les pièces rentrant en contact avec cette colle, d'utiliser des matériaux en acier V2A (conformément à la norme DIN EN 10027 – n° W 1.4301 ; voir de qualité supérieure) ou en matières neutres (ex. : Teflon, PP ou polyamide).

Une déclaration concernant la conformité alimentaire du produit est disponible sur demande.

Aspect : incolore transparent (film de colle sec)  
Densité à 20 °C [g/cm³] : 1,03 ± 0,02 env. (méthode de test Jowat)

Nos spécialistes du Service Technique auront plaisir à vous assister dans votre choix du produit le plus adapté à vos exigences.

**Conditions générales pour le collage :** Les propriétés des supports et les conditions de production influencent les processus de jointage et la qualité de lamination. Les tests clients avant utilisation sont ainsi absolument nécessaires pour définir des paramètres de production stables. Pour obtenir les meilleurs résultats de collage, les matériaux à coller doivent être secs, dégraissés et époussetés. La tension de surface doit être supérieure 38 mN/m. Les colorants doivent correspondre aux exigences de la DIN ISO 2836.

Lors de la mise en œuvre de l'adhésif monocomposant, la durée d'attente avant réticulation complète est d'environ 3 jours. En fonction des étapes de production suivantes, notamment du stress apporté au collage, la poursuite du processus de fabrication peut intervenir plus tôt. Cette propriété étant déterminée par des essais chez le client. Si le complexe est exposé à un stress mécanique important pendant la poursuite du processus, ou dans le cas d'une utilisation de films avec une grande rigidité (par exemple PET ou acétate), il est recommandé d'utiliser l'agent de réticulation Jowat® 195.70 ou 195.79 dans une proportion de 1,5 – 5 %. En cas de mise en œuvre avec un agent de réticulation, la durée d'attente avant la poursuite du procédé de fabrication est de 24 heures, en certains cas 12 heures. Cette propriété étant déterminée par des essais chez le client. En cas d'usage avec l'agent de réticulation Jowat®, veuillez observer les indications de la fiche de sécurité correspondant.

suite sur la page 2

05/18 Ces données techniques correspondent à des valeurs moyennes. Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et adaptées aux dernières évolutions technologiques. Cette version annule et remplace les informations antérieures et entre en vigueur à la date de son édition.  
**Veuillez prendre connaissance des indications de la page dernière de cette fiche technique.**

**Jowat**   
Klebstoffe

<b>Spécification :</b>	Viscosité à 20 °C [s] :	16 ± 1
	(coupe DIN, 4 mm)	
	Extrait sec, 2 h à 90 °C [%] :	49 ± 2,0
	(méthode de test Jowat)	
	Valeur pH à 20 °C :	7,0 ± 0,5
	(méthode de test Jowat)	

Les valeurs indiquées ont été déterminé au jour de la fabrication.

**Nettoyage :** Avant durcissement, les machines et outils peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude ou froide à l'aide du nettoyeur concentré Jowat® 192.40. L'adhésif sec peut être nettoyé en utilisant le diluant Jowat® 401.30. Veuillez vous référer à la fiche technique et la fiche de sécurité du produit.

**Informations de sécurité :** Dans le cas d'utilisation de l'agent de réticulation Jowat® 195.70 ou 195.79, veuillez lire la fiche de sécurité et prendre les mesures de protection appropriées.

**Stockage/ manipulation :** Date d'utilisation optimale : voir indication sur l'emballage.  
Stocker les conteneurs à une température entre 15 °C et 25 °C. Ne pas ôter complètement le couvercle pendant l'utilisation du container pour éviter la déshydratation de l'adhésif et la formation de particules. Généralement, l'utilisation d'un agitateur pendant le process peut améliorer le comportement de la colle lors de l'application.

**Conditionnement :** Types de conditionnements sur demande.

**Remarques :** **Les informations supplémentaires concernant la sécurité, le maniement, le transport et l'évacuation des déchets figurent dans les fiches de sécurité de ce produit.**

Les informations indiquées sur cette fiche technique sont établies sur la base d'essais effectués dans nos laboratoires et de l'expérience recueillie sur le terrain et rapportée par les clients. Il n'est cependant pas possible de couvrir tous les paramètres propres à chaque application spécifique, aussi ces informations ne peuvent pas lier légalement Jowat non plus que remplacer vos propres tests et essais. Les informations données dans ce document ne constituent ni une garantie de performance ni une garantie de propriété, de nature, de condition, d'état ou de qualité. Aucune responsabilité ne peut être dérivée des informations contenues dans ce document, non plus que de celles fournies par notre service technique gratuit.

### **Pour votre information...**

Les techniques de collages, qui représentent les méthodes d'assemblage de matériaux les plus rationnelles, continuent de croître et s'utilisent dans de nouveaux secteurs. Parallèlement, les matériaux concernés se diversifient de plus en plus. On développe de nouveaux process et les nouveaux équipements pour les mettre en œuvre.

Jowat répond à ces constantes évolutions avec l'intensification de ses recherches et de ses développements. Une équipe performante d'ingénieurs et de chimistes exploite les idées nouvelles afin de vous conseiller avec efficacité et de s'assurer que nos clients mettent en œuvre les adhésifs qui répondent à leur besoin.

Nos données sont établies sur la base d'essais effectués en nos laboratoires et en fonction de l'expérience recueillie sur le terrain. Malgré cela, il n'est pas possible de tenir compte de toutes les spécifications propres à chaque application et nos conseils ne font pas office de garantie. Vous vous informerez de l'état actuel de nos produits auprès de nos services techniques et demanderez la dernière version de la fiche technique. Le non-respect de cette démarche engagerait votre seule responsabilité quant à l'emploi de nos produits.

Il est impératif que l'utilisateur fasse ses propres essais afin d'établir, dans chaque cas, si l'adhésif proposé convient à l'usage entendu. Ceci est valable pour le premier échantillon fourni et pour toute modification intervenant dans la production habituelle.

Les nouveaux clients sont informés qu'il est nécessaire d'effectuer les essais avec nos adhésifs sur des pièces représentatives des éléments mis en œuvre. Elles seront également assemblées dans les conditions normales de la production envisagée et soumis aux conditions d'utilisations finales afin de juger de la qualité du collage. Cet essai est indispensable.

Nous prions nos clients de nous informer des modifications intervenant sur leur production habituelle. Ceci est valable pour les changements intervenant sur les équipements de production, sur le process et sur les matériaux. Jowat ne peut vous conseiller que sur la base des éléments que vous aurez fournis.

Les données de cette fiche technique découlent des résultats de la pratique et ne font pas office de garantie de propriétés du produit. Ces données et/ou le recours à nos services techniques gratuits n'établissent en aucun cas une quelconque responsabilité de notre part.